


Tarima de fibra de bambú exterior

Tarima de bambú per exterior. Fabricada mitjançant un procés de extrusió, comprimint canya de bambú natural amb resina fenòlica a altes temperatures. Els llistons de bambú son ideals per tarimes a l'exterior donada la seva durabilitat.



REF. PRODUCTE	b (mm)	a (mm)	L (cm)
FBA1370201850CTE	21	137	185
FBA1370201850XTR	21	137	185

Detalls tarima

Tipus de bambú

Moso bamboo (*Phyllostachys edulis*)

Composició

87% fibra de bambú + 13% resina fenòlica (fusionats a altes temperatures)

Densitat

1.150 kg/m³

Acabat

Lliston doble cara llisa/ratlada.

Testa de las taules de bambú en acabat encadellat.

Consum de grapes aproximat 22 grapes/m²

