

# FROSCH EMIÉ

## FR 6397 – Saturador de Maderas

Acabado saturador para maderas en base acuosa. Muy buena penetración y anclaje en todo tipo de maderas incluso en resinosas y tropicales. Recomendado para suelos de madera de exterior, terrazas vallas, paneles y recubrimientos de madera en general.

<b>Naturaleza:</b>	Base agua.
<b>Color:</b>	Incoloro e Ipé. No obstante, puede colorearse con la gama de pigmentos <b>Protint</b> .
<b>Retención recomendada:</b>	60 g /m <sup>2</sup> . Rendimiento equivalente a 17 m <sup>2</sup> por kg de <b>Saturador</b> .
<b>Acabado:</b>	Mate natural.
<b>Usuario:</b>	Uso profesional y por el público en general.
<b>Propiedades:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poro abierto. Deja transpirar a la madera. No forma película.</li><li>• Filtro UV.</li><li>• Buena resistencia al amarilleamiento</li><li>• Excelente duración a la intemperie.</li><li>• Reduce el envejecimiento y retrasa el agrisado natural de la madera.</li><li>• Buenas propiedades como bloqueador de taninos.</li><li>• Todos los componentes han sido registrados según Reach</li></ul>
<b>Sistema de aplicación:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agitar siempre antes de usar.</li><li>• Número de capas: 1 - 2</li><li>• Pistola airmix, brocha, pincel o rodillo.</li><li>• Tiempo de secado al polvo: 5 min, al tacto: 45 min. Re pintable: 6 horas.</li><li>• Limpieza de los útiles. Consultar la línea <b>Cleaner</b> Froschemie para cada tipo de limpieza profesional.</li></ul>
<b>Precauciones/consejos:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No aplicar en maderas recalentadas por el sol. Temperatura de aplicación 15 – 25 °C.</li><li>• La madera debe estar seca (&lt;20%), limpia y lijada, así como exenta aceites, capas viejas de barniz, ... que puedan perjudicar la adherencia, secado y en general mermar las prestaciones del <b>Saturador</b>.</li></ul>

### Principales características físico-químicas

Característica	Resultado	Unidades
Densidad	1,000 - 1,100	g/cm <sup>3</sup>
% sólidos	18 - 22	%
Viscosidad	10 - 12	s ( CF4 ) 20°C

### Presentación/envasado

Cód.	Referencia	Capacidad	Cajas	Pallet	Peso bruto
Según color	FR 6397	946 gr	6 unidades	50 cajas	335 kg
Según color	FR 6397	2,5 kg	2 unidades-	48 cajas	280 kg
Según color	FR 6397	25 kg	-	18 bidones	485 kg

- Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso.
- La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales de ellos trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario
- No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de nuestras condiciones de venta